製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢＱモルタル

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
見かけ密度	ノギス法※	23℃、3 日間	g/cm^3	1.950 以上
圧縮強さ	JIS R5201	23℃、3 日間	N／mm^2	20 以上
曲げ強さ	JIS R5201	23℃、3 日間	N／mm^2	9 以上

※供試体 40mm×40mm×160mm の質量より算出