

製品規格表



製品名 ショーボンド SBRACボーセイ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
外観	目視	—	—	青灰色の懸濁液
密度	JIS Z 8807	20℃	g/cm ³	3.2～3.4
pH	JIS Z 8802	20℃	—	10～11
固形分 ^{※1}	乾燥減量法	120℃, 90 分	%	80 以上
粘度 ^{※2}	JIS Z 8803	20℃	mPa・s	50～100

混練り配合 SBRACボーセイパウダー : SBRACボーセイバインダー = 8 : 2 (重量比)

※1 試料をアルミ皿にて秤量し、赤外線水分計にて測定。

※2 SBRACボーセイパウダーとSBRACボーセイバインダーを3分間よく混合した後に測定。