製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢプライマー

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	―	1.15 ± 0.05
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N／mm^2	50以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N／mm^2	1000以上
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N／mm^2	35以上
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N／mm^2	10以上
コンクリート付着強さ	JIS A6909	20℃、7日間	N／mm^2	1.6以上または母材破壊