# 製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ＳＤＫ　Ｅ－１０２　１種　ＳＢ

| 試験項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | 規格値 |
|---|---|---|---|---|
| 粘度 | JIS K6833-1 | 23℃ | mPa・s | 1000 以下 |
| 可使時間 | JSCE-K-541 | 23℃ | 分 | 30 以上 |
| 引張強さ | JSCE-K-541 | 23℃、7 日間 | N／$mm^2$ | 15.0 以上 |
| 硬化収縮率 | JIS A6024 | 23℃、7 日間 | % | 3.0 以下 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

首都高速道路株式会社「構造物補修・補強用樹脂施工要領」（２０２２年６月）
ＳＤＫ　Ｅ－１０２規格値（ひび割れ注入材１種）