

製品規格表



製品名 SDK E-102 3種 SB

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
粘度	JIS K6833-1	23℃	mPa・s	1000 以下
可使時間	JSCE-K-541	23℃	分	30 以上
引張強さ	JSCE-K-541	23℃、7日間	N/mm ²	1.0 以上
硬化収縮率	JIS A6024	23℃、7日間	%	3.0 以下
伸び率	JSCE-K-541	23℃、7日間	%	100 以上

首都高速道路株式会社「構造物補修・補強用樹脂施工要領」(2022年6月)
SDK E-102規格値(ひび割れ注入材3種)