製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＲ

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
粘　　度	JIS K6833	20℃	―	ペースト状
はく離接着強さ*	JIS K6854	20℃、7 日間	N／25mm	30 以上
引　張　強　さ	JIS K6251	20℃、7 日間	N／mm^2	1.0 以上
伸　　び	JIS K6251	20℃、7 日間	%	200 以上

＊ はく離接着力：鋼板～加硫ゴムの１８０度はく離接着強さ。