

製 品 規 格 表

カットオフジョイント シールゴム A型



1. シールゴムの品質

試験項目	試験方法	単位	規格値	
引張強さ	JIS K 6251	MPa	12以上	
伸び	JIS K 6251	%	300以上	
硬さ	JIS K 6253	Hs	50±5	
老化試験	引張強さ変化率	JIS K 6257 (70°C96時間)	%	±20以内
	伸び変化率		%	±20以内
	硬さ変化		Hs	+10以下
引裂強さ	JIS K 6252	kN/m	30以上	
圧縮永久ひずみ	JIS K 6262 (70°C22時間)	%	35以下	

品質は、シールゴムのタイプ（A-1、A-2、A-3）に共通。