

製品規格表



製品名 ショーボンド シリコーン # 7 0

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間 +50℃、7日間	—	1.30 ± 0.10
タックフリー	JIS A5758	20℃	時間	24 以内
最大引張応力	JIS A5758	20℃、7日間 +50℃、7日間	N/mm ²	0.3 以上
50%引張応力	JIS A5758	20℃、7日間 +50℃、7日間	N/mm ²	0.15 ± 0.05
伸び	JIS A5758	20℃、7日間 +50℃、7日間	%	800 以上
硬さ	JIS K6253	20℃、7日間 +50℃、7日間	H s	10 以上