

製品規格表



製品名 ショーボンド シリコンプライマーM

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
揮発分	JIS K6833	105℃、3時間	%	7 ~ 11
付着強さ	JIS A5758	20℃、7日間 +50℃、7日間	N/mm ²	0.3以上