

# 製 品 規 格 表

## カーボン・ガラスロービングクロス TERC-140



### 1. 炭素繊維の品質

品質項目	単位	試験方法	規格値
引張強さ	N/mm <sup>2</sup>	JIS R 7601	2700以上
引張弾性率	N/mm <sup>2</sup>	JIS R 7601	$220 \times 10^3 \sim 245 \times 10^3$
質 量	g/m	JIS R 7601	$0.396 \pm 0.0160$

### 2. 織物の品質

品質項目	単位	試験方法	規格値
目 付	g/m <sup>2</sup>	JIS R 7602	64以上
幅	mm	JIS R 7602	$140 \begin{matrix} +5 \\ -0 \end{matrix}$
厚 み	mm	JIS R 7602	0.5以上