

製 品 規 格 表

接着剤用乾燥粗骨材# 8 1 2



試 験 項 目		試験方法	単 位	試験条件	規 格 値
粒度 (含有率)	15 mm以上	JIS A1102	%	—	5 以下
	8 ~ 15 mm				90 以上
	8 mm以下				5 以下
水 分 含 有 率		JIS A1125	%	105℃、3 時間	0.5 以下