

製品規格表



製品名 ショーボンド K-3003

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.15±0.10
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	15以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	10以上